

Предельная влажность топлива, при которой теряется его сыпучесть
и возникает замазывание

Наименование	Влажность, %, при которой		
	теряется сыпучесть	происходит	
		замазывание	смерзание
Донецкий антрацит и тощий уголь	8-9	-	7-8
Каменный уголь Донбасса марки Д	9	-	-
Промпродукт угля марки Д	6	6,5	-
Каменный уголь марки К	9,1	-	-
Промпродукт угля марки К	6	6,5-7	-
Промпродукт угля марки ПЖ	6,4	6,5-7	-
Донецкий каменный уголь марки Г	5-6	-	-
Продукт угля марки П	5-7	-	-
Кузнецкий тощий уголь	12	-	-
Промпродукт кузнецкого каменного угля	5-7	-	-
Каменный уголь Кузбасса	5-9,4	-	7-8
Карагандинский каменный уголь	5-15	-	7,5
Промпродукт карагандинского угля	12	7,5	7,5
Кизеловский каменный уголь	4	7-8	-
Промпродукт кизеловского угля	-	-36	-
Абанский бурый уголь	31	26	31
Азейский бурый уголь	26	38-40	23
Ангренский бурый уголь	28-32	52-56	-
Александрийский бурый уголь	34-45	-	-
Артемовский бурый уголь	25-26	48-54	-
Башкирский бурый уголь	28-35	-	44
Березовский бурый уголь	37	25-28	33
Богословский бурый уголь	-	-	28
Болгарский бурый уголь	30-31	-	-
Итатский бурый уголь	45	-	36
Куученский бурый уголь	9	-	7-8
Назаровский бурый уголь	41	-	37
Подмосковный бурый уголь	18-33	36-37	22-26
Райчихинский бурый уголь	21	40-42	-
Сланцы кашпирские бурый уголь	16-18	-	14-16
Харанорский бурый уголь	42	-	38
Челябинский бурый уголь	12-14	-	-
Чихезский (павловский) бурый уголь	37	-	28